Zink Spray hell

Korrosionsschützende Zink-Schutzbeschichtung

Artikelbeschreibung:

Hochreine, hitze- und witterungsbeständige Zink-Schutzversiegelung. Nach dem Schweißen oder an Montagestößen.

- zum Neubeschichten und Nachbessern frisch feuerverzinkter Teile oder Konstruktionen sowie als Langzeitschutz gegen Korrosion
- farbgleich mit frisch feuerverzinkten Werkstücken
- Grundbeschichtung für witterungsgefährdete Konstruktionen
- Grundierung für nachfolgende Anstriche
- schnelltrocknend, witterungsbeständig, elektrisch leitfähig und überlackierbar
- bildet eine dauerhafte Schutzschicht mit wasserunlöslichem Zinkoxid auf Eisen (Stahl) und schützt damit auch schadhafte Stellen.

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Farbe:	Silber
Abriebfestigkeit:	sehr gut
Temperaturbeständigkeit:	>200 °C
Dichte bei 20°C:	0,686 g/cm³
Partikelreinheit:	99% reinst
Wassergefährdungsklasse:	WGK 2
Lagerung bei +5°C - +30°C:	min. 24 Monate
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert

Einsatzbereiche:

Im Kfz-Bereich:

- Neubeschichten, grundieren und ausbessern an Karosserieteilen.

In landwirtschaftlichen Betrieben und Bauwirtschaft:

- An Landmaschinen, Fahrzeugen, Anhängern, Treibhäusern, Baumaschinen, Stahlkonstruktionen

Industriebetrieben aller Art:

- Nachbessern beschädigter Zinküberzüge, Neubeschichtungen, Grundierungen, Ausbessern von Schweißnähten etc.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Anwendung:

Die Dose bei einer Temperatur von +5° C bis +30° C verwenden. Optimale Verarbeitungstemperatur 20° C. Der zu bearbeitende Untergrund muss trocken, fett- und staubfrei sein. Die Dose vor dem ersten Ansprühen mindestens 1- 2 Minuten gründlich schütteln, damit sich das Treibgas- und Lösungsmittelgemisch vollständig mit dem Lack und Pigmenten vermischt. Eine gut geschüttelte Dose erkennt man an den Kugeleinschlagspuren am Dosenboden. Die Dose beim Sprühen senkrecht halten und mit einem Abstand von 20 – 30 cm im „Kreuzgang“ auf die Oberfläche sprühen. Angesprühte Sprühköpfe nach der Verarbeitung reinigen, den Sprühkanal ggfs. mit einer Nadel freiräumen, damit eine spätere Verwendung möglich ist. Die Dose nicht „Überkopf“ verwenden oder den Sprühkopf durch „Überkopf-Sprühen“ freisprühen, da sonst zu viel Treibgas verloren geht.

Wichtige Verarbeitungshinweise:
- Bei Raumtemperatur lagern und verarbeiten
- Vor Gebrauch gut schütteln

Artikelnummer:

AE4118M400S-SX-HLT	400 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück)

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)