CA Kleber HV dickflüssig

Mittel bis langsam härtender Schnellkleber auf Ethyl-Cyanacrylat-Basis

Artikelbeschreibung:

Wirkt spaltüberbrückend, reagiert langsamer und ist somit besser zur Positionierung geeignet.

- sehr hohe Festigkeit
- einfache Handhabung
- saubere Verklebung
- sparsam
- sofortige Weiterverarbeitung möglich

Technische Daten:

Farbe:	transparent
Geruch:	charakteristisch
Chemikalienbeständigkeit:	gegen fast alle Chemikalien beständig
Temperaturbeständigkeit:	-50 bis +80 °C
Flammpunkt: 85 °C Basis:	Ethyl-Cyanacrylat
Viskosität:	1200 bis 1500 mPa. s
Spaltfüllvermögen:	0,20 mm
Wärmeleitfähigkeit:	0,1 | ASTM C 177
Zugscherfestigkeit:	22 N/mm² | DIN53283
Handfestigkeit (Aluminium):	10 bis 30 Sek
Handfestigkeit (Gummi):	15 bis 25 Sek
Endfestigkeit:	24 Stunden
Haltbarkeit bei +5 bis +8 °C:	ca. 12 Monate

Einsatzbereiche:

Der CA Kleber HV eignet sich besonders zur Verklebung von porösen und unebenen Oberflächen.

- für Holz, Furnier, Kork, Kunststoff, Leder, Pappe, MDF, Metalle und Textilien

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)

Anwendung:

Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl- und fettfrei sein. Den Schnellkleber dünn und einseitig auftragen – Teile zusammenpressen. Die Handfestigkeit ist nach wenigen Sekunden erreicht, die Endfestigkeit nach 24 Stunden. Für eine Beschleunigung der Aushärtung empfehlen wir das CA Aushärtebeschleuniger Aktivator Spray (KL5507M150S). Bei Werkstoffen wie PP, PE, PTFE oder Silikon empfehlen wir dringend eine Vorbehandlung mit unserem Primer, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erhalten. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

Artikelnummer:

KL5422G020S-HLT	Flasche 20 g (Karton 12 x 20 g)

Weitere Gebindegrößen auf Anfrage.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V22)